# 日本 国 特 許 JAPAN PATENT OFFICE

1002 U.S. PTO 09/957435

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 4月27日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-132146

出 願 人 Applicant(s):

古河電気工業株式会社

2001年 6月14日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





## 特2001-132146

【書類名】 特許願

【整理番号】 A10081

【提出日】 平成13年 4月27日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 6/36

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】 末松 克輝

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】 木原 泰

【特許出願人】

【識別番号】 000005290

【氏名又は名称】 古河電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100090022

【弁理士】

【氏名又は名称】 長門 侃二

【電話番号】 03-3459-7521

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007537

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 フェルールの製造方法及びフェルール

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガイドピンが挿通されるピン孔と、該ピン孔間に形成され、光ファイバが挿通される複数のファイバ孔と、前記複数のファイバ孔と連通し、前記光ファイバが導入される導入口とが形成され、該導入口から注入する接着剤により前記光ファイバが前記ファイバ孔に接着固定されるフェルールを金型で成形するフェルールの製造方法であって、

前記複数のファイバ孔を形成する複数のピンは、保持部品に保持され、前記ピンあるいは前記保持部品を支持する支持部材を、前記金型内の、成形される前記フェルールの前端面と後端面とに対応する位置の間に配置すると共に、前記保持部品を前記金型内に配置して成形することを特徴とするフェルールの製造方法。

【請求項2】 前記フェルールの長手方向に沿った長さをL、長手方向に直交する幅方向における幅をWとしたときに、前記支持部材を、前記フェルールの長手方向に対応する長さLp、幅Wp、前記フェルールの前端面に対応する位置から長手方向に沿って測った中心位置までの距離Lpcが、それぞれ次式で設定される位置に配置して成形する、請求項1のフェルールの製造方法。

 $Lp \le L/8$ ,  $Wp \le W/3$ (3/8)  $L \le Lcp \le (5/8)$  L

【請求項3】 前記支持部材を2つ以上使用する、請求項1又は2のフェルールの製造方法。

【請求項4】 前記金型が、それぞれに前記支持部材が配置された上金型と下金型とを有する、請求項3のフェルールの製造方法。

【請求項5】 請求項1乃至4いずれかの製造方法によって製造され、ガイドピンが挿通されるピン孔間に光ファイバを挿通する複数のファイバ孔が形成され、前記複数のファイバ孔と連通すると共に、後端面に開放され、前記ファイバ孔に前記光ファイバを接着固定する接着剤を注入する導入口を有することを特徴とするフェルール。

【発明の詳細な説明】

## [0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、フェルールの製造方法及びフェルールに関する。

#### [0002]

## 【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】

光コネクタのフェルールには、簡易に製造してコストダウンを図る見地から合成樹脂で成形したものがある。このような樹脂製のフェルール、例えば、多心コネクタ用のフェルールでは、フェルールを構成する合成樹脂と、フェルール内に形成される種々の空間との配置上のアンバランスにより、成形後の収縮に伴う変形に際し、ガイドピンを挿通するピン孔や光ファイバを挿通するファイバ孔が変形し、他の光コネクタと接続したときに対応する光ファイバ相互の光軸がずれて光学特性が劣化することがあるという問題があった。

## [0003]

このような不具合を回避する目的から、例えば、光ファイバをファイバ孔に接着固定する接着剤を注入するための窓をなくし、光ファイバを挿通する複数のファイバ孔の配列面に対して面対称に成形することで、前記アンバランスを回避したいわゆる窓無しフェルールと呼ばれるフェルールが提案されている(特開200-56174号公報参照)。

#### [0004]

ところで、上記窓無しフェルールは、金型を用いて成形されるが、成形の際に、金型内のフェルールの前端面と後端面とに対応する位置の間で、複数のファイ バ孔を形成するピンを十分に保持することができない。

このため、上記窓無しフェルールでは、成形時における合成樹脂の注入圧力によりファイバ孔を形成するピンが金型内で変形し、ファイバ孔の成形精度が劣化することがあるという問題があった。

#### [0005]

本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、ファイバ孔を形成するピンが成形時における合成樹脂の注入圧力によって変形することがなく、ファイバ孔の成形精度に優れたフェルールの製造方法及びフェルールを提供することを目的とする

### [0006]

## 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため本発明のフェルールの製造方法においては、ガイドピンが挿通されるピン孔と、該ピン孔間に形成され、光ファイバが挿通される複数のファイバ孔と、前記複数のファイバ孔と連通し、前記光ファイバが導入される導入口とが形成され、該導入口から注入する接着剤により前記光ファイバが前記ファイバ孔に接着固定されるフェルールを金型で成形するフェルールの製造方法であって、前記複数のファイバ孔を形成する複数のピンは、保持部品に保持され、前記ピンあるいは前記保持部品を支持する支持部材を、前記金型内の、成形される前記フェルールの前端面と後端面とに対応する位置の間に配置すると共に、前記保持部品を前記金型内に配置して成形する構成としたのである。

## [0007]

好ましくは、前記フェルールの長手方向に沿った長さをL、長手方向に直交する幅方向における幅をWとしたときに、前記支持部材を、前記フェルールの長手方向に対応する長さLp、幅Wp、前記フェルールの前端面に対応する位置から長手方向に沿って測った中心位置までの距離Lpcが、それぞれ次式で設定される位置に配置して成形する。

 $Lp \le L/8$ ,  $Wp \le W/3$ (3/8)  $L \le Lcp \le (5/8)$  L

#### [0008]

また好ましくは、前記支持部材を2つ以上使用する。

好ましくは、前記金型が、それぞれに前記支持部材が配置された上金型と下金型とを有する構成とする。

また、上記目的を達成するため本発明のフェルールにおいては、請求項1乃至4いずれかの製造方法によって製造され、ガイドピンが挿通されるピン孔間に光ファイバを挿通する複数のファイバ孔が形成され、前記複数のファイバ孔と連通すると共に、後端面に開放され、前記ファイバ孔に前記光ファイバを接着固定する接着剤を注入する導入口を有する構成としたのである。

#### [0009]

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明のフェルールの製造方法及びフェルールに係る一実施形態を図1 乃至図13に基づいて詳細に説明する。

先ず、本発明方法によって製造されるフェルールについて説明する。

フェルール1は、図1に示すように、本体1 a の後部に上下左右に僅かに突出する鍔部1 b が形成されている。フェルール1は、幅方向両側に、ガイドピンが挿通されるピン孔1 c が、2 つのピン孔1 c の間に光ファイバを挿通する4 つのファイバ孔1 d が所定間隔で長手方向に形成されている。そして、本体1 a には、複数のファイバ孔1 d と連通すると共に、後端面1 g に開放し、ファイバ孔1 d に前記光ファイバを接着固定する接着剤を注入する導入口1 e が設けられている。

## [0010]

以上のように構成されるフェルール1は、図2及び図3に示すように、中子5 、成形ピン6及び下金型11と上金型15とを有する金型10を用い、以下に説 明する製造方法に従って製造される。

ここで、中子5は、図2に示すように、導入口1 e を形成する本体5 a にファイバ孔1 d を形成する4本の成形ピン5 b が設けられている。一方、成形ピン6 は、ファイバ孔1 d を形成する成形ピン5 b よりも大径のピン孔1 c を形成するピンである。

#### [0011]

下金型11は、図2に示すように、ベースブロック12、第1位置決めブロック13及び第2位置決めブロック14を有している。

ベースブロック12は、前部に第1位置決めブロック13が、後部側に第2位置決めブロック14が配置され、成形されるフェルール1の前端面1fと後端面1gとに対応する位置の間には、中子5を支持する支持ブロック12aが配置されている。ベースブロック12は、図2に示すように、第2位置決めブロック14に隣接し、フェルール1の鍔部1bに対応する部分の側部に樹脂の流路を形成する溝12bが幅方向に形成されている。また、ベースブロック12は、後述す

る第2位置決めブロック14の凹溝14aと対応する位置に同じ形状の凹溝12 cが設けられている。

### [0012]

ここで、支持ブロック12 a は、フェルール1の長手方向に沿った長さをL、 長手方向に直交する幅方向における幅をW(それぞれ図1参照)としたときに、 図3に示すように、フェルール1の長手方向に対応する長さLp、幅Wp(図1参 照)、フェルール1の前端面1fに対応する位置から長手方向に沿って測った中 心位置までの距離Lpcが、それぞれ次式で設定される位置に配置してフェルール 1を成形する。

> $Lp \le L/8$ ,  $Wp \le W/3$ (3/8)  $L \le Lcp \le (5/8)$  L

#### [0013]

第1位置決めブロック13は、図2及び図4に示すように、上面の左右両側に成形ピン6を配置するV溝13aと、これらのV溝13a間に成形ピン5bを配置するV溝13bとが形成されている。

第2位置決めブロック14は、図2に示すように、幅方向中央に中子5の本体 5 a を配置する凹溝14 a が、凹溝14 a の両側に成形ピン6を配置するV溝1 4 b が、それぞれ形成されている。

#### [0014]

ここで、上金型15は、ベースブロック16、第1位置決めブロック17及び第2位置決めブロック18を有し、下金型11と略同様に構成されている。従って、図面並びに以下の説明においては、対応する構成部材に対応する符号を用いることで説明を省略する。但し、第1位置決めブロック17は、成形ピン6を配置する構がV溝ではなく、凹溝17aで、成形ピン5bを配置するV溝は形成されていない。

#### [0015]

金型10を用いてフェルール1を製造するには、先ず、第1位置決めブロック 13と第2位置決めブロック14とを利用して中子5及び2本の成形ピン6を下 金型11にセットする。 このとき、各成形ピン6は、V溝13aとV溝14bとの間に掛け渡す。また、中子5は、凹溝14aと支持ブロック12aを利用して本体5aを下金型11に配置すると共に、各成形ピン5bを対応するV溝13bに配置する。

## [0016]

次に、上方から上金型15を被せ、図3に示すように金型10を閉じる。これにより、金型10内には、下金型11と上金型15とによってフェルール1成形用のキャビティC(図3,図5参照)が形成されると共に、溝12bとベースブロック16の溝(図示せず)とによって、フェルール1の鍔部1b側部に対応する位置に合成樹脂の流路が形成される。また、閉じた金型10においては、成形ピン5bの一端側がV溝13bと第1位置決めブロック17とにより(図4参照)、他端側が中子5の本体5aを介して支持ブロック12aと第2位置決めブロック14,18とにより(図3参照)、それぞれ固定、支持される。

## [0017]

次いで、前記樹脂の流路を通ってキャビティC内に溶融した合成樹脂、例えば、ポリフェニレンスルフィド(PPS)あるいはエポキシ樹脂を充填する。これにより、キャビティCの形状に対応した図1に示すフェルール1が成形される。そして、所定時間経過後、金型10を開いて成形品であるフェルール1を取り出す。

#### [0018]

このとき、キャビティC内には、溶融した合成樹脂を高圧で充填するが、成形ピン5bは、前記のように、一端側がV溝13bと第1位置決めブロック17とにより(図4参照)、他端側が中子5の本体5aを介して支持ブロック12aと第2位置決めブロック14,18とにより(図3参照)、それぞれ固定,支持されている。

#### [0019]

このため、本発明方法においては、成形時における合成樹脂の注入圧力によって成形ピン5bが変形することがなく、ファイバ孔が高い精度で成形されたフェルール1が製造される。

ここで、金型10においては、溶融した合成樹脂が、キャビティC内へ後部の

第2位置決めブロック14側から注入され、前部の第1位置決めブロック13側へと流れる。このとき、中子5は、図5に示すように、キャビティC内で、幅方向に長い支持ブロック12aに支持されている。このため、前記合成樹脂が、支持ブロック12aに妨げられて円滑に流れないことがある。

#### [0020]

このようなときには、2つの支持ブロック12cを用いる。即ち、図6に示すように、幅方向に間隔を置いて配置した四角柱形状の2つの支持ブロック12cで中子5を支持する。このようにすると、図6に示したように、2つの支持ブロック12c間に合成樹脂が流れるスペースが生じる。このため、中子5の下側において、合成樹脂が、図7に矢印で示すように、2つの支持ブロック12c間を通って円滑に流れ、フェルール1の成形性が向上する。特に、2つの支持ブロック12cを用いると、成形に用いる合成樹脂の粘度が高い射出成形法等を用いた場合に、充填性に良好な効果があり、フェルール1の成形精度が向上する。

## [0021]

ここで、図7においては、キャビティC内における合成樹脂の流れを示すため に中子5及び2本の成形ピン6は省略しており、図8においても同様である。

そして、図8に示すように、中子5を円柱形状の2つの支持ブロック12dで 支持すると、四角柱形状の支持ブロック12cを用いた場合に比べて合成樹脂の 流れが一層円滑となり、フェルール1の成形精度が更に向上する。

#### [0022]

一方、図9に示すように、上下に配置する支持ブロック12e, 16eで中子5を支持する。このようにすると、図10に示すように、成形されたフェルール1が、各ファイバ孔1dの中心を通る中心線Aを中心として上下対称に成形され、成形精度の向上に加えて次の効果を奏することができる。

即ち、成形されたフェルール1が、上下対称に成形されていない場合には、導入口1eから充填した接着剤によってファイバ孔1dに挿通した光ファイバ(図示せず)をファイバ孔1dに接着固定して光コネクタを組み立てたとき、接着剤とフェルール1を構成する合成樹脂との膨張係数が相違するため、組み立てられた光コネクタが環境温度の変化が特に激しい場所に設置された場合等、不均一に

変形することがある。

#### [0023]

しかし、フェルール1が、図10に示すように上下対称に成形されていると、 環境温度が変化しても、上下で等しく変形するため、温度変化に伴う不均一な変 形が抑制される。このため、図10に示すフェルール1を用いた光コネクタは、 他の光コネクタと突き合せ接続したときに、対応する光ファイバ相互間で光軸が ずれることがなく、光学特性が劣化することが防止される。

## [0024]

このとき、支持ブロック12e, 16eに代えて、図11に示すように、上下に配置するそれぞれ2つの支持ブロック12f, 16fで中子5を支持する。このようにすると、フェルール1の成形に際して、合成樹脂が、中子5の上下において、2つの支持ブロック12f, 16f間を通って円滑に流れるので、フェルール1の成形性が更に向上する。

## [0025]

また、図2に示す中子5に代えて、図12に示すように、本体7aにファイバ 孔1dを形成する4本の成形ピン7bを、例えば、2つのピン孔1cの中心を通 る線を中心として上下対称に2段に設けた中子7を用いてもよい。中子7を用い ると、図13に示すように、4つのファイバ孔1hが上下2段に設けられたフェ ルール1を成形することができる。

#### [0026]

但し、中子7を用いる場合、成形ピン7b及び成形ピン6は、第1位置決めブロック13,17に代えて、図14に示す位置決めブロック19により先端側を位置決めする。ここで、位置決めブロック19は、左右両側に成形ピン6の先端を挿通して位置決めする位置決め穴19aが形成されると共に、2つの位置決め穴19aの間に、成形ピン7bをそれぞれ位置決めする位置決め穴19bが、各段4本ずつ上下2段に形成されている。

### [0027]

尚、上記各実施形態においてはファイバ孔が4つのフェルールの製造方法について説明したが、ファイバ孔は4つに限定されるものでないことは言うまでもな

**۱۱** 

#### [0028]

#### 【発明の効果】

請求項1乃至5の発明によれば、ファイバ孔を形成するピンが成形時における 合成樹脂の注入圧力によって変形することがなく、ファイバ孔の成形精度に優れ たフェルールの製造方法及びフェルールを提供することができる。

### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明のフェルールの製造方法及びフェルールに係る一実施形態を示すもので 、製造されたフェルールの斜視図である。

#### 【図2】

図1のフェルールの製造に用いる下金型,中子及び成形ピンを示す斜視図である。

## 【図3】

図1のフェルールを製造する金型を閉じた状態を示す断面図である。

#### 【図4】

図3のC1-C1線に沿った断面図である。

#### 【図5】

図3のC2-C2線に沿った断面図である。

#### 【図6】

支持ブロックを2つ使用する実施形態を示す、図3のC2-C2線に沿った断面 図である。

## 【図7】

図6に示す場合のキャビティ内における合成樹脂の流れを示すモデル図である

## 【図8】

図6において、支持ブロックを円筒形状とした実施形態における、キャビティ 内での合成樹脂の流れを示すモデル図である。

#### 【図9】

#### 特2001-132146

中子を上下に配置した支持ブロックで支持する実施形態を示す、図3のC2-C2線に沿った断面図である。

## 【図10】

図9に示す支持ブロックを用いて成形されたフェルールの断面図である。

## 【図11】

図9において、上下の各支持ブロックを2つずつ使用する実施形態を示す、図 3のC2-C2線に沿った断面図である。

## 【図12】

中子の変形例を示す斜視図である。

## 【図13】

図12の中子を用いて成形されるフェルールの断面図である。

#### 【図14】

ピン孔を形成する成形ピン及びファイバ孔を形成する成形ピンの一端を位置決めする他の位置決めブロックを示す正面図である。

## 【符号の説明】

| 1   | フェルール    |
|-----|----------|
| 1 a | 本体       |
| 1 b | 鍔部       |
| 1 c | ピン孔      |
| 1 d | ファイバ孔    |
| 1 e | 導入口      |
| 1 f | 前端面      |
| 1 g | 後端面      |
| 1 h | ファイバ孔    |
| 5   | 中子(保持部品) |
| 6   | 成形ピン     |
| 1 0 | 金型       |
| 1 1 | 下金型      |
| 1 2 | ベースブロック  |


# 特2001-132146

| 1 | 2 a              | 支持ブロック     |
|---|------------------|------------|
| 1 | $2 c \sim 1 2 f$ | 支持ブロック     |
| 1 | 3                | 第1位置決めブロック |
| 1 | 4                | 第2位置決めブロック |
| 1 | 5                | 上金型        |
| 1 | 6                | ベースブロック    |
| 1 | 6 e, 1 6 f       | 支持ブロック     |
| 1 | 7                | 第1位置決めブロック |
| 1 | 8                | 第2位置決めブロック |
| 1 | 9                | 位置決めブロック   |


【書類名】

図面


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】




【図6】




【図7]




【図8】




【図9】




【図10】




# 【図11】




【図12】



【図13】



【図14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ファイバ孔を形成するピンが成形時における合成樹脂の注入圧力によって変形することがなく、ファイバ孔の成形精度に優れたフェルールの製造方法及びフェルールを提供する。

【解決手段】 ガイドピンが挿通されるピン孔と、ピン孔間に光ファイバが挿通される複数のファイバ孔と、複数のファイバ孔と連通し、光ファイバが導入される導入口とが形成され、導入口から注入する接着剤により光ファイバがファイバ孔に接着固定されるフェルールを金型10で成形するフェルールの製造方法とフェルール。フェルールの製造方法は、複数のファイバ孔を形成する複数のピン5bは保持部品5に保持され、ガイドピンあるいは保持部品を支持する支持部材12aを、金型内の、成形されるフェルールの前端面と後端面とに対応する位置の間に配置すると共に、保持部品5を金型内に配置して成形する。

【選択図】 図3

## 出願人履歴情報

識別番号

[000005290]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

氏 名 古河電気工業株式会社